



# AD-74

## STPU 與塑膠之接著劑(Primer)

### 特 點

- 主要用於加強濕氣硬化型接著劑(STPU)與塑膠材質(PP/PE/PA)之間的接著力，建議搭配 A-225 / A-240 系列使用。

### 特 性

外 觀：	透明微黃液體
比 重：	0.9 ~ 1.1
揮 發 速 度：	30 ~ 60秒
保 存 期 限：	@25°C、未開封 1年

### 建議使用方式

- 上膠前，為免油脂、灰塵或其他物質影響接著力，請先針對物件表面進行基本清潔後，再進行上膠程序。
- 將 AD-74 塗佈在塑膠面，雖然其揮發速度很快，但上膠後尚需在常溫情況下靜待 10-20 分鐘(或是可用 80°C 烘烤數秒)，讓 AD-74 與接著面進行反應，再上加強濕氣硬化型接著劑(STPU)，較能發揮產品性能。

### 建議儲存方式

- 請存放至陰涼處，且務必避免陽光直射或熱源接觸。
- 開封使用後，請儘速蓋好蓋子，避免溶劑揮發。

